

COMERCIALIZADORA



Nit: 900589081-1

ESPECIFICACIONES TECNICAS PINTURAS KORA
CAR 7 42-01 LEON XIII
312 8677957- 7823352 Pintulider@gmail.com

FICHA TÉCNICA



RECUBRIMIENTO ALQUIDICO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE

Producto: Recubrimiento alquídico de secado al aire empleado como base protectora para la protección de superficies Metálicas NO CONTIENE NI PLOMO NI CROMO

Tipo: Anticorrosivo

Acabado: Mate

Color: Blanco-Amarillo-Azul-Rojo-Verde-Negro

Disolución por volumen: +/- 25%

Disolvente: Thinner Ext o Varsol.

Preparación de la Superficie: Se emplea para la protección y decoración de superficies metálicas o de madera, que se encuentran expuestas en interior y exterior. La superficie debe estar con buena Limpieza, libre de grasa, humedad, pinturas deterioradas y agentes contaminantes que afecten su acabado

Presentación: Galón-caneca-Tambor

Secado: Al tacto 2 a 3 horas - para manejo 8 horas

Datos varios:

Brillo: 0-10%

Viscosidad: 115 y 121 ku

Adherencia: Mínimo 90%

Rendimiento: 20 a 25 mts 2 PH:6.5

Estabilidad

de la dilución: Se mezcla fácil, no muestra separación o precipitación o incompatibilidad

Almacenamiento: La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el rotulo. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible manteniendo el producto bien tapado y con capa leve de solvente para evitar la formación de natas.

Producto inflamable:

En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón

Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar asesoría médica.

En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica.

Aplicar en lugares ventilados y lejos de fuentes de calor y evitar la inhalación de sus vapores.

En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Transportar con las precauciones normales para productos químicos. UN 1263