

COMERCIALIZADORA



Nit: 900589081-1

ESPECIFICACIONES TECNICAS PINTURAS KORA CAR 7 42-01 LEON XIII
7823552 -310 3442070 PINTULIDER@GMAIL.COM



FICHA TÉCNICA

RECUBRIMIENTO 100% ALQUIDICO BRILLANTE A BASE DE SOLVENTE

Producto: Recubrimiento 100% alquídico de alto brillo de secado al aire constituido por un vehículo alquídico, secantes oxidativos y pigmentos de alta calidad, empleado como acabado para la protección o decoración de superficies madera y bloque en interiores y exteriores

Tipo: Barniz Sintetico BK00

Acabado: Brillante

PH:6.5

Disolución por volumen : +/- 20%

Disolvente: Thinner Ext o Varsol en volumen de 15% si es aplicado con brocha y rodillo 20% a 25% si es con pistola

Superficie de aplicación: Se emplea para la protección y decoración de superficies en madera, ladrillo y bloque, para dar acabado brillante durabilidad y resistencia.

Estado de la superficie: Buena Limpieza y libre grasa polvo y humedad

Se deben resanar las grietas y agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado

Observaciones: Seguir las recomendaciones de preparación de superficie, esto garantiza la calidad del acabado

Secado: Al tacto 3 a 4 horas - para manejo 8 horas

Datos varios:

Peso kls/ TAMBOR 50GL: Aprox 195 KLS

Rendimiento: Superficie nueva 18 a 22 M2/gal
Superficie repinte 25 a 30 M2/gal

Poder Cubriente: Bajo su característica es un producto Traslucido.

Presentación: Galón-caneca-Tambor

NO CONTIENE NI PLOMO NI CROMO

Almacenamiento recomendado: 1 año

Producto inflamable.

En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón

Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar asesoría médica.

En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica.

Aplicar en lugares ventilados y lejos de fuentes de calor y evitar la inhalación de sus vapores.

En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Transportar con las precauciones normales para productos químicos. UN 1263